

TECHNISCHE DATEN

	Glasseiden- gewebe „dünn“	Glasseiden- gewebe „mittel“	Glasseiden- gewebe „dick“
Bindung DIN ISO 9354	Körper 2/2	Körper 2/2	Scheindreher
Flächengewicht g/m ² DIN EN 12127	163 ± 5 %	290 ± 5 %	445 ± 5 %
Dicke (Richtwert trocken) mm DIN ISO 4603/E	0,18 ± 5 %	0,35 ± 5 %	0,65 ± 5 %
im Laminat (43 % Vol.)	0,13 ± 5 %	0,25 ± 5 %	0,40 ± 5 %

1) Für Trockengewebe nach DIN ISO 4603/E