

Bezeichnung	Gießmasse für Klettergriffe
Harz	VP GM 1914 L Komp. A
Härter	VP GM 1914 Komp. B
Farbe	weißlich

Anwendungen

- Klettergriffe

Materialeigenschaften

- geeignet zur Herstellung von Klettergriffen nach EN 12572-3:2017
- abriebfest
- weichmacherfrei
- gute Schlagzähigkeit
- leicht einfärbbar
- sehr gut gießbar
- ungefüllt
- enthält > 40% Rohstoffe aus nachwachsenden Quellen

Verarbeitungsdaten

Produkt		Mischung VP GM 1914 L / Komp. A + B	Harz VP GM 1914 L Komp. A	Härter VP GM 1914 Komp. B
Farbe		weißlich	weißlich	gelb-transparent
Mischungsverhältnis	Gew. Teile		100	80
Viskosität bei 25°C	mPas	1400 ± 100	2500 ± 150	20 ± 5
Dichte bei 20°C	g / cm ³	1,14 ± 0,02	1,07 ± 0,02	1,22 ± 0,02
Gelierzzeit 200 g / 20°C	min	8 - 10	-	-
Entformzeit bei RT	min.	ca.60	-	-

Physikalische Daten

Eigenschaften	Prüfvorschriften	Einheit	Wert
Biegefestigkeit	EN ISO 178	MPa	90 ± 5
Biegedehnung bei Bruch	EN ISO 178	%	kein Bruch
E-Modul (Biege)	EN ISO 178	MPa	2200 ± 100
Schlagzähigkeit nach Charpy	EN ISO 179	kJ/m ²	50 ± 10
Shore Härte	DIN ISO 7619-1	Shore D	ca. 80
Wärmeformbeständigkeit (HDT)	DIN EN ISO 75 B	°C	80 ± 5

Lieferform

Einzelgebinde	VP GM 1914 L Komp. A	5,000 kg / 25,000 kg / 200,000 kg
	VP GM 1914 Komp. B	4,000 kg / 20,000 kg / 200,000 kg

Verarbeitungshinweise

Die Material- und Verarbeitungstemperatur sollte zwischen 18 und 25°C liegen. Niedrige Temperaturen können zu Sprödigkeit führen.

Die chemische Reaktion ist an kalten Stellen langsamer, daher wird der Reaktionsschwind an diese Stellen verlagert. Die Silikonform sollte auf ca. >30°C vorgewärmt werden, um Schwindmarken insbesondere an Griffen mit stark unterschiedlichen Wandstärken an der Oberfläche und verdeckten Konturen zu verhindern. Bei Dual Texture Griffen / Washern sollte die Temperatur >50°C betragen, um eine hochwertige Oberfläche zu erreichen.

Allgemeines

Bei der Vergussmasse VP GM 1914 L handelt es sich um eine weißliche ungefüllte Polyurethan-Gießmasse. Das Material ist für den Hand- sowie Maschinenverguss von Klettergriffen geeignet und ist geeignet, um Klettergriffe nach Anforderungen der Norm EN 12572-3:2017 herzustellen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass der Hersteller seine Geometrien jeweils einzeln prüfen muss. Die Gießmasse lässt sich leicht vergießen und formt auch feine raue Konturen ab. Das Material verfügt über eine gute Abriebfestigkeit für die Langlebigkeit der Griffe sowie eine gute Schlagzähigkeit. Die Komponente A kann durch Zugabe von Farbstoffen eingefärbt werden. Wir empfehlen die **ebalta** Farbpasten, um eine deckende Färbung zu erreichen.

Das Material enthält keine der folgenden Substanzen:

Asbest, Blei, Formaldehyd, Steinkohleteeröle, Karbonileum, Polychlorierte Biphenyle (PCBs).

Die Vergussmasse ist weichmacherfrei und enthält >40 % Rohstoffe aus nachwachsenden Quellen.

Die mechanischen Daten wurden ermittelt an Prüfkörpern, die 8 h bei 80°C getempert werden.

Eine volle chemische und mechanische Belastung sollte erst nach 7 Tagen erfolgen, wenn das Produkt nur bei Raumtemperatur 20 - 23 °C gehärtet wurde. Wir empfehlen eine thermische Nachbehandlung von 8 h bei 80°C.

Bei den Produkten mit der Kennzeichnung VP handelt es sich um ein Versuchsprodukt.

Hierbei können sich bei den technischen Daten noch geringfügige Veränderungen ergeben.

Lagerung

Lagerung bei 18 - 25°C. Isocyanat ist gegen Kristallisation bei niedrigen Temperaturen stabilisiert.

Schutzmaßnahmen

Bei der Verarbeitung dieses Produkts sollten die von der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie empfohlenen Schutzmaßnahmen beachtet werden. Sicherheitsratschläge befolgen.

Entsorgung

Die ausgehärteten Materialien können nach Absprache mit der jeweiligen zuständigen Behörde als Haus- oder Gewerbeabfall entsorgt werden.

Nicht ausgehärtete Produkte müssen nach Absprache mit der zuständigen Behörde ordnungsgemäß entsorgt werden.

Für weitere Fragen steht Ihnen unsere Abteilung Produktsicherheit gerne zur Verfügung.

Diese Angaben und Empfehlungen wurden aufgrund eingehender Versuche und langjähriger, praktischer Erfahrungen mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Da die Verarbeitung beim Verbraucher unserer Kontrolle entzogen ist, kann bei der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der Arbeitsmethoden für den einzelnen Fall keine Gewähr übernommen werden. Diese Angaben gelten als unverbindliche Informationen und enthalten keine Gewähr für bestimmte Merkmale oder Eigenschaften des Produktes. Unsere Informationen befreien den Kunden nicht von einer eigenen Eignungsprüfung bezogen auf Anwendungen und Verfahren. Sollte eine bestimmte Gewähr von Daten notwendig sein, ist darüber eine entsprechende schriftliche Zusatzvereinbarung zu treffen.