

**Mischungsverhältnisse zur Topfzeit-Einstellung
der Reparaturmasse hellgrau / Kleber hellgrau**

| Reparaturmasse hellgrau Komp. A [Anteil in g] | Kleber hellgrau Komp A [Anteil in g] | PUR 50 Komp.B [Anteil in g] | Verarbeitungszeit bei 20 °C [min] |
|--|---|--|--|
| 100 | 0 | 50 | ca. 6 |
| 80 | 20 | 50 | ca. 7 |
| 60 | 40 | 50 | ca. 8 |
| 50 | 50 | 50 | ca. 9 |
| 40 | 60 | 50 | ca.11 |
| 30 | 70 | 50 | ca.12 |
| 20 | 80 | 50 | ca. 13 |
| 10 | 90 | 50 | ca. 16 |
| 0 | 100 | 50 | ca. 18 |