

**Mischungsverhältnisse zur Topfzeit-Einstellung**  
**der Systeme SG 130 / SG 131**

Mischungsverhältnis SG 130 : SG 131	Topfzeit [min]
100 : 0	4
80 : 20	4,5
60 : 40	5,5
40 : 60	7
20 : 80	8,5
10 : 90	12
0 : 100	15

Die Topfzeiten gelten bei der Verwendung mit dem Härter **PUR 11**.  
Das Mischungsverhältnis der Harzmischungen zu diesem Härter beträgt **100 : 100**.  
Die Zeiten gelten bei einer Aushärtetemperatur von 20 °C und einem Mengenansatz von 200 g.

Durch die Topfzeitverlängerung verändert sich auch die Zeit bis zur Entformbarkeit.